

# **BELEX<sup>®</sup>**

**všetko pre tlač**



## **WOOD**

Laminovacia fólia WOOD je biaxiálne orientovaná polypropylénová fólia s čiastočne akrylovým povrchom imitácie dreva, zadná strana je pokrytá s EVA Hotmelt.

## VLASTNOSTI FÓLIE

- povrch odolný proti poškrabaniu
- dobrá odolnosť proti roztrhnutiu
- bez zápachu
- hrúbka fólie je 38 µm (+/-5%)
- optimálna teplota spracovania fólie je medzi 100°C a 115°C.

---

### **Belex s.r.o**

Rudlovská cesta 71  
Banská Bystrica 974 01  
tel.: 048 / 414 39 39  
mob.: + 421 905 472 420  
e-mail: [belex@belex.sk](mailto:belex@belex.sk)

### **Belex Bohemia s.r.o.**

Sobotovice ev.č.95,PSČ: 664 67  
mob.: +420 774 608 780  
e-mail: [brno@belex.cz](mailto:brno@belex.cz)

[www.belex.sk](http://www.belex.sk)